

Seko A.E.A.

توصیف :

عملکرد این محصول ایجاد و توزیع حباب‌های میکرونی هوا بصورت یکنواخت در بتن به منظور افزایش مقاومت خمشی بتن و دوام در برابر سیکل‌های یخبندان پس از دوره گیرش کامل بتن می‌باشد.

ویژگی :

- افزایش مقاومت خمشی
- افزایش دوام بتن
- بالا بردن مقاومت در برابر دوره‌های یخبندان - ذوب
- امکان کاهش آب مصرفی بدون کاهش کارایی بتن
- جلوگیری از آب انداختگی بتن
- کاهش خطر جداشدگی دانه‌بندی بتن
- افزایش مقاومت بتن در برابر املاح خورنده

محل‌های مصرف :

- بتن‌ریزی بزرگراهها - پیاده‌روها ، جداول و پل‌ها
- تولید بتن جهت سدها و مخازن
- بتن اسکله و سردخانه‌ها
- بتن‌ریزی در مناطق سرد

روش مصرف :

Seko A.E.A. را میتوان مستقیماً با آب مصرفی مخلوط و یا پس از اختلاط کامل اجزاء بتن به آن اضافه نمود.

میزان مصرف :

میزان حباب هوای مناسب بتن ، بین ۳ الی ۶ درصد می‌باشد که با مصرف این محصول به مقدار ۵۰ الی ۱۰۰ میلی‌لیتر به ازاء هر کیسه ۵۰ کیلوگرمی سیمان تأمین خواهد گردید. جهت تعیین مقدار دقیق آن با توجه به عوامل مختلف از جمله نوع سیمان ، نسبت آب به سیمان ، دمای محیط و نوع سنگدانه‌ها انجام تست کارگاهی ضروری است.

بسته بندی:

ظروف ۲۰ لیتری و بشکه ۲۱۰ لیتری

انبارش :

در ظروف اصلی و در فضای سرپوشیده با دمای بالاتر از ۵ درجه سانتیگراد به مدت یکسال قابل انبارش می باشد.

اطلاعات فنی :

شکل ظاهری	مایع
رنگ	قهوه ای
چگالی	۱/۰۴ kg/L در دمای ۲۰ درجه سانتیگراد
PH	۸/۵ ± ۱
یون کلر	ندارد
نقطه انجماد	-۱°C

پشتیبانی فنی:

بخش فنی این کلینیک آمادگی دارند تا ضمن بازدید از سایت اجرایی پاسخگوی سوالات فنی شما باشند. این سرویس جهت مهندسین مشاور و شرکتهای ساختمانی رایگان می باشد.

داده های ارائه شده توسط این کلینیک بر اساس تجربیات و نتایج آزمایشگاهی و بهترین دانش ماست و چون شرایط کارگاهی تحت نظارت ما نمی باشد تعهدی برای شرکت بدنبال نمی آورد.

No.24 , Aliakbar(12) St, Kaj Sq,
Saadatabad Blvd, Tehran
19986-13339 IRAN
Tel: +9821 22389001-7
Fax: +9821 22389008
URL: www.clinic-iran.com

تهران - سعادت آباد - میدان کاج
کوچه علی اکبر (۱۲) - پلاک ۲۴
تلفن : ۲۲۳۸۹۰۰۱-۷
فاکس : ۲۲۳۸۹۰۰۸
پست الکترونیک : info@clinic-iran.com